



aplicaRev Cal Revoco Fino NHL

MORTERO BASE CAL HIDRÁULICA
PARA REVOCO FINO

Mortero de cal hidráulica fino para revoco
decoración y protección de fachadas. De uso interior
y exterior. GP CR-CSI-W2 según UNE EN 998-1

info+

- Rehabilitación de mampostería y soportes antiguos.
- Cal Hidráulica NHL 5.
- Excelente resistencia a los sulfatos.
- Especialmente diseñado para terminaciones lisas.



DESCRIPCIÓN

Mortero compuesto de cal hidráulica, para el acabado de fachadas. Idóneo para la restauración y rehabilitación de fachadas antiguas. Impermeable, transpirable y cloreado en masa, admite distintos tipos de acabado. Raspado fino, fratasado, bruñido y liso. Aplicación manual o con máquina.

SOPORTES

Soportes de cal hidráulica y aérea antiguos, morteros de cemento, morteros mixtos, fábricas de ladrillo, bloque de hormigón. Resistentes, duros, secos, en buen estado, estables, libres de grasa y polvo.

MODO DE EMPLEO



- 1 Comprobar la idoneidad del soporte.
- 2 En la aplicación con máquina, ir ajustando agua hasta conseguir una masa homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.
- 3 Es conveniente la realización de una capa de regularización del soporte (embarrado).
- 4 Aplicar uniformemente, tras lo cual, se regla, dejando un espesor de 7 a 9 mm.
- 5 Realizar el acabado que más se desee.

APLICACIONES

Mortero de cal hidráulica revoco para el acabado decorativo de fachadas, impermeable y con distintos acabados: fratasado, raspado fino, bruñido y liso.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre yeso, ni pinturas.
- No aplicar con previsión de heladas o tiempo lluvioso.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- En uniones entre diferentes materiales o donde existe riesgo de fisuración armar el mortero con una malla de vidrio.
- Cuando se necesiten espesores elevados, aplicar en capas sucesivas de 9 mm.
- En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente y a las 24h para evitar la desecación excesiva del mortero y la pérdida de resistencia.
- No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
- Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

aplicaRev Cal Revoco Fino NHL

MORTERO BASE CAL HIDRÁULICA PARA REVOCO FINO

PRESENTACIÓN

aplicaRev Cal Revoco Fino NHL se presenta en sacos de papel con lámina de plásticoantihumedad de 30 Kg en palets retractilados de 1.260 Kg (42 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	(19 ± 1) %
En polvo	1,25 (± 0,1) Kg/l
En pasta	1,62 (± 0,1) Kg/l
Endurecido	1,40 (± 0,1) Kg/l
Permeabilidad al vapor de agua	5,0 μ
Resistencias mecánicas	
Flexotracción	> 1 Mpa
Compresión	> 2 Mpa
Consumo	14 (±1) 1 Kg/m ² y cm espesor
Clasificación según UNE EN 998-1	GP-CR-CSI-W2
Capilaridad	< 2 Kg/m ² min ^{0.5}
Adherencia	> 0'4 Mpa

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.