



CAPASEC COLOR

MORTERO HIDRÓFUGO DE CEMENTO PARA ALBAÑILERÍA

PRESENTACIÓN

CAPASEC COLOR se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 kg. en palets retractilados de 1600 kg. (64 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	M-5	M-7,5
Agua de amasado	3,2 - 3,4 l/saco	3,2 - 3,4 l/saco
Resistencia a compresión	> 5 N/mm ²	> 7,5 N/mm ²
Capilaridad	< 0,8 Kg/m ² min ^{0,5}	< 0,8 Kg/m ² min ^{0,5}
Densidad del mortero endurecido	2,0 ±0,1 Kg/l	2,0 ±0,1 Kg/l
Retracción	< 2 mm/m	< 2 mm/m
Granulometría	< 2 mm	< 2 mm
Contenido en cloruros	< 0,01 %	< 0,01 %

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Cementos Capa se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad por el uso indebido de los productos.

Mortero industrial indicado en trabajos de albañilería vista, hidrofugado y pigmentado en masa.

COMPOSICIÓN

Mortero seco compuesto de cemento blanco, áridos seleccionados de granulometría controlada y aditivos que mejoran la trabajabilidad de la masa, e hidrofugación del material. Mortero para albañilería para uso corriente (G), según UNE EN 998-2.

APLICACIONES

Fábricas de albañilería (fachadas, muros, pilares, tabiques), rejuntado y trabazón de albañilería vista.

MODO DE EMPLEO



- 1 Los soportes deben ser rugosos, duros, estables, limpios y libres de polvo, restos de pintura y desencofrantes.
- 2 Amasar con 3,2 - 3,4 l de agua limpia con una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones añadiendo agua hasta conseguir una masa homogénea, sin grumos y con la consistencia deseada.
- 3 Dejar reposar la masa 2 minutos y reamasar antes de aplicar.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No aplicar sobre soportes de yeso.

No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

En espesores superiores a 15 mm, aplicar en dos capas.

En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente para evitar la desecación excesiva del mortero y la pérdida de resistencias.

Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.

Utilizarlo antes de 1 año desde la fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

