

- Technique du saupoudrage
- Pose carrelage traditionnel



# aplicaCer Pavimentos C2

CIMENT COLLE FLEXIBLE C2

## DESCRIPTION

Ciment colle à usage intérieur et extérieur à appliquer par saupoudrage ou en barbotine sur des chapes fraîchement coulées. Classé C2 selon UNE EN 12004.

## SUPPORTS

La chape de pose doit être compactée et réglée pour être parfaitement plane et apte à la pose du matériau de revêtement.

Les résistances mécaniques devront être adaptées à l'usage prévu du carrelage.

Il convient d'apporter un soin particulier au dosage du ciment et à la sélection de la granulométrie des agrégats pour réduire le rapport eau-ciment et les retraits hydrauliques consécutifs.

## MODE D'EMPLOI



### Application par saupoudrage

- 1 Appliquer par saupoudrage directement sur la chape de pose en ciment encore fraîche.
- 2 Saupoudrer le produit et le répartir uniformément pour atteindre une épaisseur minimum de 2 mm.
- 3 Humidifier la poudre par aspersion à l'aide d'un arrosoir et poser le matériau de revêtement.
- 4 Laisser des joints entre les pièces d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur.

### Application en barbotine

- 1 Mélanger Aplicacer dallage dans un récipient rempli d'eau propre jusqu'à obtenir une barbotine de consistance fluide et sans grumeaux.
- 2 Appliquer une couche uniforme d'au moins 2 mm sur la chape de pose à l'aide d'une taloche.
- 3 Placer le matériau de revêtement et régulariser avec un maillet en caoutchouc.
- 4 Laisser des joints entre les pièces d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur.

## APPLICATIONS

Pose de carreaux céramiques, grès, marbre, avec ou sans absorption, à l'extérieur et à l'intérieur, sur des supports de mortier de ciment.

## PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Sur les supports en plâtre, utiliser **aplicaCer Capa Guesa Extra**.
  - Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps pluvieux.
  - Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.
  - Vérifier régulièrement l'absence de pellicule superficielle sur l'adhésif étalé. Dans le cas contraire, il faudra le retirer et appliquer de nouveau le produit.
  - Vérifier l'adhérence de la pâte en soulevant régulièrement un des carreaux posés et en examinant s'il a bien adhéré.
  - Produit prêt à mélanger avec de l'eau, n'ajouter aucun autre type d'additif susceptible d'altérer ses propriétés.
  - Conserver à un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine.
  - Ne pas utiliser sur les chapes de pose où le processus de prise a déjà commencé et soumises à des remontées d'humidité continues.
- Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

# aplicaCer Pavimentos C2

CIMENT COLLE FLEXIBLE C2

## PRÉSENTATION

aplicaCer Pavimentos C2 est fourni dans des sacs en papier avec film plastique anti-humidité de 25 kg, expédiés sur palettes rétractiles de 1.600 kg ( 64 sacs ).



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche	Durée d'utilisation de la pâte	120 minutes
Granulométrie	< 1 mm	Type d'adhérence	C2 selon UNE-EN 12004.
Densité de la poudre	1,4 Kg/l	Rendement :	
Eau de gâchage	26%	Barbotine	approx 2,5 kg/m <sup>2</sup>
		Saupoudrage	approx 1,5 kg/m <sup>2</sup>

Données obtenues dans des conditions normales de laboratoire 23 ± 2°C et 50 ± 5%HR < 0,2 m/s

## REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.