



REV SEPT 18

aplicaRev Projectable H

MORTERO ESPECIAL PARA PROYECTAR
CON MÁQUINA

Mortero de revoco y enlucido. Gris o blanco. De uso interior y exterior. GP-CS III - W1 según UNE EN 998-1

- Acabado bruñido y fratasado
- Blanco y gris
- Aplicación manual o mecánica
- Revoco hidrófugo

DESCRIPCIÓN

Mortero compuesto de cemento portland blanco y gris, con pigmentos inorgánicos, cal, áridos tamizados de granulometría controlada y aditivos que mejoran la trabajabilidad, adherencia y plasticidad del producto. Formulado especialmente para ser proyectado con máquina.

SOPORTES

Los soportes deben ser rugosos duros, estables, limpios, libres de polvo, pintura y desencofrantes. Comprobar la planeidad así como que no existen partes disgregables en el soporte y, en caso necesario sanearlo 24 horas antes rellenando con el mismo material. Fábricas de ladrillo, bloque de hormigón, termoarcilla, enfoscados rugosos de mortero M-7,5 y hormigón.

MODO DE EMPLEO



- 1 Aplicar preferentemente a máquina.
- 2 Utilizar de 4,7 - 5 l/saco de agua limpia ajustando la relación hasta conseguir una masa homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.
- 3 Extender uniformemente sobre el soporte con un espesor máximo de 15 mm.
- 4 A los 30 minutos aproximadamente (en función de las condiciones ambientales), fratar mediante talocha de plástico o madera.

APLICACIONES

Mortero de revoco y enlucido de uso general como revestimiento de fachada, patios, garajes, vallas, medianerías.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar sobre yeso.
- No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- En espesores superiores a 15 mm, aplicar en dos capas esperando al menos 24 horas.
- En superficies absorbentes o muy calientes se recomienda humedecerlas previamente y a las 24 h., para evitar la desecación excesiva del mortero y la pérdida de resistencias.
- No aplicar sobre soportes con hidrofugantes superficiales.
- Sobre hormigón y soportes lisos o no porosos utilizar como puente de adherencia **aplicaRev Fix**.
- Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
- Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

aplicaRev Proyectable H

MORTERO ESPECIAL PARA PROYECTAR CON MÁQUINA

PRESENTACIÓN

aplicaRev Proyectable H se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 Kg en palets retractilados de 1.000 Kg (40 sacos).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	5,5 l/saco
Resistencia a compresión	> 5 N/mm ²
Resistencia a flexión	> 1,7 N/mm ²
Adherencia	> 0,3 N/mm ²
Densidad del mortero endurecido	1,45 ± 1 Kg/l
Retracción	< 1 mm/m
Granulometría	< 1,6 mm
Contenido en cloruros	< 0,01 %
Consumo	20±2 Kg/m ² por cm

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.