

AD CAPACER

Capa Especial C2 Blanco o Gris

CEMENTO COLA ESPECIAL PARA SOLERÍA C2
 Cemento cola de ligantes mixtos especialmente
 indicado para la colocación de solados de piezas de
 baja absorción en interiores y exteriores



Adhesivo de interiores
y exteriores



Cerámica de baja
absorción



Excelente trabajabilidad

DESCRIPCIÓN

Adhesivo cementoso de ligantes mixtos. Con base de cemento Pórtland, áridos seleccionados de granulometría controlada y aditivos especiales que mejoran la adherencia y la trabajabilidad. Para colocación de pavimentos de baja absorción en cpa fina. De uso interior y exterior, C2 según UNE-EN 12004.

SOPORTES

Suelos de hormigón y soleras a base de cemento. Con una planeidad adecuada deben ser: duros, estables, limpios, exentos de polvo y sin restos de pintura. Comprobar que no existen partes disgregables en el soporte. Se pueden realizar recrecidos de hasta 5 mm con el mismo producto, 48 horas antes de la colocación del pavimento.

MODO DE EMPLEO



1. Amasar con apr ox. 6,5-7 l. de agua limpia con una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones hasta conseguir una masa homogénea sin grumos y con la consistencia deseada.
2. Dejar reposar la masa 5 minutos y reamasar antes de la aplicación.
3. Extender la pasta sobre el soporte en paños no superiores a 2m², peinando con la llana adecuada. En formatos superiores a 35x35 es necesario siempre doble encolado.
4. Colocar las piezas cerámicas sobre el producto fresco presionándolas suavemente para conseguir un contacto completo en toda la superficie, aplastando los surcos.
5. Dejar una junta de al menos 1,5 mm en interiores y 5 mm en exterior.
6. Esperar 48 h para rejuntado.
7. Respetar juntas perimetrales y estructurales. En pavimentos interiores dejar juntas de partición cada 50 m² y 30 m² en exterior.

AD CAPACER Capa Especial C2 Blanco o Gris

Rev - 07/2024

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- En soporte con base yeso, utilizar aplicaCer Capa Gruesa EXTRA.
- Para juntas interiores y exteriores utilizar JT Capajoint Color.
- No aplicar con riesgo de heladas o tiempo lluvioso.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- Comprobar periódicamente que no se ha formado una película superficial en el adhesivo extendido, en cuyo caso, sería necesario, volver a peinarlo o retirarlo y volver a aplicar producto de nuevo.
- Comprobar la pegajosidad de la pasta levantando periódicamente alguna baldosa colocada y observando que está bien adherida.
- Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que altere sus propiedades
- Utilizarlo antes de 1 año desde su fecha de envasado y almacenar en un lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

AD CAPACER Capa Especial Blanco o Gris se presenta en sacos de papel con lámina de plástico antihumedad de 25 kg expedidos sobre palets retractilados de 1.600 kg (64 sacos)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Polvo blanco y gris
Agua de amasado	6,5-7
Granulometría	< 1 mm
Adherencia con condiciones normales	≥ 1 N/mm ²
Adherencia después de ciclo de agua	≥ 1 N/mm ²
Adherencia después de ciclo de calor	≥ 1 N/mm ²
Adherencia después de ciclo de hielo/deshielo	≥ 1 N/mm ²
Rendimiento	3-4 kg/m ²
-Encolado simple	6-8 kg/m ²
-Encolado doble	

Datos en condiciones normales de laboratorio 23 ±2°C y 50 ± 5%HR <0,2 m/s

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.