APLICACER
Super Blanco/Gris C2TE

Adhésif à liants mixtes, à haute adhérence, spécialement conçu pour la pose sur dalles et murs à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'encollage de tout type de pièces céramiques, avec un pouvoir mouillant élevé et un glissement réduit

- Sans décrochage
- Ouvrabilité optimale
- Temps ouvert prolongé
- Spécial pour carrelage en grès cérame

DESCRIPTION

Ciment colle classé C2TE selon la norme UNE EN 12004. Spécialement conçu pour la pose sur le sol. Adhésif composé de liants hydrauliques assurant une haute résistance, et de liants chimiques permettant une adhérence optimale et un temps ouvert prolongé.

APPLICATIONS

Pose de carreaux céramiques, grès, marbre, avec ou sans absorption, à l'extérieur et à l'intérieur, sur des supports de mortier de ciment. Pour les formats supérieurs à 30x30 cm, utiliser la technique du double encollage.

SUPPORTS

Supports conventionnels stables et dalles de mortier de ciment. Le support doit être résistant, parfaitement durci et exempt de poussière, peinture, huile, etc.

MODE D'EMPLOI

1. Ajouter de l'eau et gâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et prête à travailler.
2. Laisser reposer la pâte 5 minutes et malaxer de nouveau avant l'application.
3. Etaler la pâte sur le support, par section de 2 m² maximum, en égalisant avec la taloche appropriée. Si un double encollage est nécessaire, étaler également au dos de la pièce à poser.
4. Placer les pièces céramiques sur le produit frais en appuyant légèrement pour assurer un contact complet sur toute la surface, en écrasant les rainures.
5. Laisser un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm en extérieur. Attendre 24 h pour le jointoiement de finition de carrelages de mur et 48 h pour le sol.
6. Respecter les joints périphériques et structurels. Laisser des joints de fractionnement tous les 50 m² à l'intérieur et tous les 30 m² à l'extérieur.

APLICACER Super Blanco/Gris C2TE

Rev - 07/2025

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Sur les supports en plâtre, utiliser aplicaCer Especial Yeso or aplicaCer Capagruesa Extra en évitant les plâtres morts et les enduits fragiles.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps pluvieux.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC ni supérieures à 35ºC.
- Ne pas appliquer dans des zones où il existe un risque d'eau stagnante. Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale, provoquant une réduction du temps ouvert. En cas de hautes températures, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau avant l'application du produit. Vérifier régulièrement l'absence de pellicule superficielle sur l'adhésif étalé. Dans le cas contraire, il faudra le peigner de nouveau ou le retirer et appliquer de nouveau le produit.
- Vérifier l'adhérence de la pâte en soulevant régulièrement un des carreaux posés et en examinant s'il a bien adhéré.
- Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

aplicaCer Super Banco/Gris C2TE est fourni dans des sacs en papier avec film plastique anti-humidité de 25 kg, expédiés sur palettes rétractiles de 1.600 kg (64 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche/gris
Granulométrie	<1mm
Densité de la poudre	1,4 Kg/l
Densité de la pâte	1,5 Kg/l
Eau de gâchage	5-7 l/sac
Durée d'utilisation de la pâte	3 heures
Glissement	≤0,5 N/mm²
Temps ouvert	30 minutes
COV´s	A+ Nº 15/11142-2151-1
Délai d'ajustabilité	25 minutes
Adhérence dans des conditions normales	≥1 N/mm²
Adhérence après immersion dans l'eau	≥1 N/mm²
Adhérence après action de la chaleur	≥1 N/mm²
Adhérence après cycle gel/dége	≥1 N/mm²
Rendement : - encollage simple - encollage double	 3-4 Kg/m² 6-8 Kg/m²

Données obtenues dans des conditions normales de laboratoire 23 ± 2ºC et 50 ± 5%HR < 0,2 m/s

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.