

AD CAPACER

Exterior Blanco o Gris

CIMENT ADHÉSIF POUR APPLICATION PROFESSIONNELLE C1T
Ciment-adhésif pour usage intérieur et extérieur pour la pose de pièces en céramique de porosité moyenne et élevée



Pas de décrochage



À l'intérieur et à l'extérieur



Absorption moyenne-élevée

DESCRIPTION

Colle cimentaire classée selon la norme UNE EN 12004 comme C1T, ce qui lui confère une grande thixotropie, ainsi qu'une excellente adhérence. Les principes actifs de AD CAPACER Exterior Blanco o Gris lui confèrent une rhéologie particulière qui garantit une mise en place parfaite, ainsi qu'un glissement réduit grâce à l'action des copolymères qu'il contient.

APPLICATIONS

Pose de carreaux de céramique à absorption moyenne-élevée (>3%) sur sols et revêtements intérieurs et extérieurs. Pour les formats supérieurs à 900 cm² (30x30), la technique du double encollage doit être utilisée.

SUPPORTS

Supports conventionnels, enduits et revêtements en mortier de ciment. Le support doit être résistant, parfaitement pris et propre de poussière, peinture, huile, etc.

MODE D'EMPLOI

1. Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à consistance homogène et maniable.
2. Laissez reposer la pâte 5 minutes et pétrissez à nouveau avant application.
3. Étalez la pâte sur le support sur des zones ne dépassant pas 2 m² en peignant avec la truelle adaptée. Si un double encollage est nécessaire, prolongez-le également au dos de la pièce.
4. Placez les pièces de céramique sur le produit frais en les pressant doucement pour obtenir un contact complet sur toute la surface, en aplatissant les rainures.
5. Laissez un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur. Attendre 24 heures pour le jointoiement du carrelage et 48 heures pour le revêtement de sol.
6. Respecter les joints périphériques et structuraux. Aux sols intérieurs, laisser des joints de cloison tous les 50 m² et 30 m² aux sols extérieurs.



AD CAPACER Exterior Blanco o Gris

Rev - 09/2025

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Pour les supports en plâtre, utiliser aplicaCer Especial Yeso ou aplicaCer Capa Gruesa Extra évitant les plâtres morts et les plâtres fragiles.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
- Ne pas appliquer dans les zones où il existe un risque d'eau stagnante.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage se produit plus rapidement que la normale, entraînant une réduction du temps ouvert d'application.
- En cas de températures élevées, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre que le film d'eau disparaisse avant d'appliquer le produit.
- Vérifier périodiquement qu'un film superficiel ne s'est pas formé sur l'adhésif étendu, auquel cas il serait nécessaire de le peigner à nouveau ou de l'enlever et de réappliquer le produit.
- Vérifiez le caractère collant de la pâte en soulevant périodiquement tout carreau installé et en observant qu'il adhère bien.
- Utilisez-le dans un délai d'un an à compter de sa date d'emballage et conservez-le dans un endroit couvert et sec dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

AD C APACER Exterior Blanco o Gris Il est présenté en sacs papier de 25 kg avec bâche plastique anti-humidité, expédié sur palettes filmées sous film rétractable de 1 050 kg (42 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Poudre blanche
Granulométrie	<1mm
Densité de poussière	1,4 Kg/l
Densité de la pâte	1,5 Kg/l
Eau de pétrissage	6,2-6,7 l/sac
La vie des pâtes	3 Heures
Temps d'ouverture	30 minutes
Temps de réglage	25 minutes
Glisser	≤ 0,5 mm
COV	A+ N° 15/11142-2150-1
Adhérence dans des conditions normales	≥0,5 N/mm ²
Adhérence après cycle de l'eau	≥0,5 N/mm ²
Adhérence après cycle thermique	≥0,5 N/mm ²
Adhérence après cycle de gel/dégel	≥0,5 N/mm ²
Performance	
-Collage simple	3-4 Kg/m ²
-Double collage	6-8 Kg/m ²

Données dans des conditions normales de laboratoire 23 ±2°C et 50 ± 5%HR <0,2 m/s

REMARQUE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions d'installation. Les conditions d'application n'étant pas contrôlables par nous, les informations contenues dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de l'entreprise.