

APLICACER

Super Flex Premium C2TE S2

Ciment-colle à liants et granulats mixtes granulométrie spéciale pour obtenir un adhésif sans glissement et avec une excellente durée de vie prolongée. Recommandé pour poser en toute sécurité des revêtements de façade et de grands sols, même sur des surfaces exposées à des conditions climatiques sévères.



Spécial pour DEKTON et SILESTONE



Spécial pour le placement de pierres et carrelages naturels mailles à l'intérieur



Applications de façade et pièces grand format



Renforcé de fibres

DESCRIPTION

Adhésif pour pièces de céramique, grès, grès cérame, marbre, mosaïque de verre ou pièces similaires de petit ou grand format sans absorption et avec un revêtement en maille à l'intérieur. Dans son développement, on a utilisé un système mixte de liants, avec des ciments de haute pureté et une haute résistance initiale ainsi qu'un dosage élevé de polymères, qui ils lui confèrent une déformabilité et une capacité d'adhésion maximales dans différentes situations. Des granulats très fins, une granulométrie contrôlée et des additifs confèrent au matériau une grande thixotropie et plasticité qui facilitent l'application et augmentent les performances de l'installation. Pour usage intérieur et extérieur C2TE S2 selon la norme UNE EN 12004. Produit recommandé pour la pose des carreaux DEKTON et SILESTONE.

SUPPORTS

Sols en béton et mortier, durs, stables sans traces d'agents de démoulage et de poussière. Murs de mortier et de béton. Supports et applications compromises telles que les trottoirs vieux grès, chauffage au sol, vieux terrazzo et plaques de plâtre.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Pétrir avec 7,25-7,60 l d'eau propre avec un batteur électrique à bas régime jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux et avec la consistance désirée.
2. Laisser reposer la pâte 5 minutes et pétrir à nouveau avant application.
3. Étalez la pâte sur le support sur des chiffons de 2 m² maximum en peignant avec la truelle appropriée. Dans les formats supérieurs à 40x40 et en façade, un double collage est toujours nécessaire.
4. Placer les pièces de céramique sur le produit frais en les pressant doucement pour obtenir un contact complet sur toute la surface, en aplatissant les rainures.
5. Laisser un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur. Attendre 24 heures pour le jointolement du carrelage et 48 heures pour le revêtement de sol.
6. Respecter le périmètre et les joints structuraux. Aux sols intérieurs, laisser des joints de cloison tous les 50 m² et 30 m² aux sols extérieurs.

APLICACER Super Flex Premium C2TE S2

Rev - 08/2025

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en plâtre, métal, plastique ou bois.
- Vérifier périodiquement qu'un film superficiel ne s'est pas formé sur l'adhésif étendu, auquel cas il est nécessaire de l'enlever et de réappliquer un nouveau produit.
- Vérifiez le caractère collant de la pâte en soulevant périodiquement tout carreau installé et en observant qu'il adhère bien.
- C'est un produit prêt à être mélangé avec de l'eau, n'ajoutez aucun type d'additif qui altère ses propriétés sans l'accord du fabricant.
- Sur murs verticaux et formats 60x40 cm et/ou poids lourd 40 kg/m², utiliser un ancrage mécanique.
- Utilisez-le dans un délai d'un an à compter de sa date d'emballage et conservez-le dans un endroit couvert et sec dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.
- Son utilisation n'est pas recommandée lorsqu'une mise en service rapide est nécessaire. Sur les trottoirs, il est praticable pour un trafic léger pendant environ 24 heures, en fonction des conditions météorologiques.
- Le temps ouvert du produit étant très long, il est recommandé de vérifier son adéquation dans le cas de pierres naturelles à forte absorption.
- Utiliser APLICACOLOR et APLICAGEL FLEX COLOR pour jointoyer les pièces.
- Ne pas appliquer sur des supports ayant une humidité supérieure à 3%.
- Ne pas appliquer le produit en cas de risque de gel ou de pluie.
- En général, il est nécessaire de bien disposer les joints de dilatation et de contraction. Prévoir des mesures appropriées dans la conception du revêtement (corniches, solins), pour
- Eviter les fuites entre le support et la pièce, ainsi que lors de l'élaboration des travaux de pose.
- Une fois les adhérences développées après 28 jours, elles peuvent être exposées à des températures allant de -40°C à +90°C.

PRESENTATION

aplicaCer Super Flex Premium C2TE S2 Il est présenté en sacs papier de 25 kg avec bâche plastique anti-humidité, expédié sur palettes filmées sous film rétractable de 1.000 kg (40 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Poudre blanche
Eau de pétrissage	7,25 - 7,60 l/sac
Temps d'ouverture	30 minutes
Adhérence dans des conditions normales	≥2 N/mm ²
Adhérence après cycle de l'eau	≥1,5 N/mm ²
Adhérence après cycle thermique	≥2 N/mm ²
Adhérence après cycle de gel/dégel	≥1,5 N/mm ²
Déformation	>5mm
Glisser	<0,5mm
Performance	
-Collage simple	3-4 Kg/m ²
-Double collage	6-8 Kg/m ²

Données dans des conditions normales de laboratoire 23 ±2°C et 50 ± 5%HR <0,2 m/s

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions d'installation. Les conditions d'application n'étant pas contrôlables par nous, les informations contenues dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de l'entreprise.