

AD CAPACER CAPALANIC C2TE S1

CIMENT COLLE SPÉCIAL PORCELAINÉ C2TE S1

Adhésif à liants mixtes déformable, pour la pose de grès porcelainé à l'intérieur et à l'extérieur. Glissement vertical réduit et adhérence optimale.



Adhésif spécial
porcelainé



Flexible



Planchers
rayonnants

DESCRIPTION

Ciment colle classé selon la norme UNE EN 12004 comme C2TE S1. Développé par Capa® pour la pose de porcelainé et de céramique à faible absorption. Adhésif composé de liants hydrauliques qui lui confèrent une adhérence optimale et de liants chimiques qui augmentent considérablement la résistance en cisaillement, s'ajoutant à un excellent pouvoir mouillant et à un glissement réduit, pour une garantie totale de la qualité de finition.

APPLICATIONS

Pose de tout type de carreau céramique sur dalles et revêtements intérieurs et dalles extérieures. Pose de porcelainé sur placoplâtre. Idéal pour les pièces porcelainées à l'intérieur et à l'extérieur. Planchers à chauffage rayonnant. Pour les formats supérieurs à 40x40 cm², utiliser la technique du double encollage.

SUPPORTS

Supports conventionnels, enduits et dalles de mortier de ciment. Le support doit être résistant, parfaitement durci et exempt de poussière, peinture, huile, etc.

MODE D'EMPLOI

1. Ajouter de l'eau et gâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et prête à travailler.
2. Laisser reposer la pâte 5 minutes et malaxer de nouveau avant l'application.
3. Étaler la pâte sur le support, par section de 2 m² maximum, en égalisant avec la taloche appropriée. Si un double encollage est nécessaire, étaler également au dos de la pièce à poser.
4. Placer les pièces céramiques sur le produit frais en appuyant légèrement pour assurer un contact complet sur toute la surface, en écrasant les rainures.
5. Laisser un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur. Attendre 24 h pour le jointoiement de finition de carrelages de mur et 48 h pour le sol.
6. Respecter les joints périphériques et structurels. Laisser des joints de fractionnement tous les 50 m² à l'intérieur et tous les 30 m² à l'extérieur.



AD CAPACER CAPALANIC C2TE S1

Rev - 08/2025

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Sur les revêtements extérieurs, ne pas dépasser 2 m de haut.
- Sur les supports en plâtre, utiliser Capa Especial Yeso ou Capa Gruesa Extra, en évitant les plâtres morts et les enduits fragiles.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps pluvieux, ni sous des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale, provoquant une réduction du temps ouvert.
- En cas de hautes températures, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau avant l'application du produit.
- Vérifier régulièrement l'absence de pellicule superficielle sur l'adhésif étalé. Dans le cas contraire, il faudra le peigner de nouveau ou le retirer et appliquer de nouveau le produit.
- Vérifier l'adhérence de la pâte en soulevant régulièrement un des carreaux posés et en examinant s'il a bien adhéré.
- Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

AD Capacer Capalanic C2TE S1 est fourni dans des sacs en papier avec film plastique humidité de 25 kg, expédiés sur palettes rétractiles de 1.600 kg (64 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche ou grise
Granulométrie	<1 mm
Densité de la poudre	1,4 Kg/l
Densité de la pâte	1,5 Kg/l
Eau de gâchage	6,2-6,72 l/sac
Durée d'utilisation de la pâte	3 heures
Délai d'ajustabilité	25 minutes
Temps ouvert	30 minutes
Glissement	≤ 0,5 mm
Adhérence dans des conditions normales	≥ 2 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 1 N/mm ²
Adhérence après action de la chaleur	≥ 2 N/mm ²
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 1 N/mm ²
Adhérence après 30 minutes	≥ 1 N/mm ²
Déformation transversale	≥ 2,5 N/mm
Rendement :	3-4 Kg/m ²
- encollage simple	6-8 Kg/m ²
- encollage double	

Données obtenues dans des conditions normales de laboratoire 23±2°C et 50 ± 5%HR < 0,2 m/s

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.