

APLICACER

Max C1TE S1

CIMENT COLLE FLEXIBLE C1TE S1

Adhésif à liants mixtes, pour la pose de grès porcelainé. Application intérieure et extérieure
Glissement vertical nul et haute adhérence



Adhésif flexible



Conçu pour les pièces
porcelainées à l'intérieur



Sans décrochage et
temps ouvert prolongé

DESCRIPTION

Ciment colle classé selon la norme UNE EN 12004 comme C1TE S1. Adhésif composé de copolymères hautement déformables qui confèrent au produit une souplesse remarquable. Mis au point selon la dernière technologie développée par aplica, produisant une rhéologie supérieure qui assure la couverture totale de la pièce, ainsi qu'un glissement vertical réduit.

APPLICATIONS

Pose de carreaux céramiques à absorption moyenne-faible sur dalles et revêtements intérieurs et dalles extérieures. Idéal pour les pièces porcelainées à l'intérieur. Pour les formats supérieurs à 35x35, utiliser la technique du double encollage.

SUPPORTS

Supports déformables, panneaux de placoplâtre, consistants, propres et exempts de restes de peinture. Supports conventionnels, enduits et dalles de mortier de ciment.

MODE D'EMPLOI

1. Ajouter de l'eau et gâcher manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et prête à travailler.
2. Laisser reposer la pâte 5 minutes et malaxer de nouveau avant l'application.
3. Étaler la pâte sur le support, par section de 2 m² maximum, en égalisant avec la taloche appropriée. Si un double encollage est nécessaire, étaler également au dos de la pièce à poser.
4. Placer les pièces céramiques sur le produit frais en appuyant légèrement pour assurer un contact complet sur toute la surface, en écrasant les rainures.
5. Laisser un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur. Attendre 24 h pour le jointoiment de finition de carrelages de mur et 48 h pour le sol.
6. Respecter les joints périphériques et structurels. Pour des plachers intérieurs, laisser des joints de fractionnement tous les 50 m² et tous les 30 m² à l'extérieur.



APLICACER Max C1TE S1

Rev - 09/2025

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Sur les supports en plâtre, utiliser aplicaCer Especial Yeso ou aplicaCer Capa Gruesa Extra en évitant les plâtres morts et les enduits fragiles.
- Pour les formats de porcelainé supérieurs à 45x45 cm sur dallages intérieurs, il est conseillé d'employer aplicaCer Porcelánico.
- Pour les formats de porcelainé supérieurs à 35x35 cm sur revêtements intérieurs, employer aplicaCer Porcelánico.
- Pour les formats de porcelainé supérieurs à 30x30 cm sur les dallages extérieurs, il est conseillé d'employer aplicaCer Porcelánico.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps pluvieux, ni à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C. Ne pas appliquer dans des zones où il existe un risque d'eau stagnante.
- En raison de sa formulation spécifique pour les supports de placoplâtre, dans l'application sur support conventionnel avec carreaux à faible absorption, des températures basses et/ou haute humidité, le temps de durcissement peut s'allonger.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale, provoquant une réduction du temps ouvert.
- En cas de hautes températures, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau avant l'application du produit.
- Vérifier régulièrement l'absence de pellicule superficielle sur l'adhésif étalé. Dans le cas contraire, il faudra le peigner de nouveau ou le retirer et appliquer de nouveau le produit.
- Vérifier l'adhérence de la pâte en soulevant régulièrement un des carreaux posés et en examinant s'il a bien adhéré.
- Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

aplicaCer Max C1TE S1 est fourni dans des sacs en papier avec film plastique anti-humidité de 25 kg, expédiés sur palettes rétractiles de 1.600 kg (64 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Poudre blanche
Granulométrie	<1 mm
Densité de la poudre	1,4 Kg/l
Eau de gâchag	4,7-5,2 l/sac
Durée d'utilisation de la pâte	3 heures
Densité de la pâte	1,7 Kg/l
Temps ouvert	30 minutes
Délai d'ajustabilité	25 minutes
Glissement	≤ 0,5 mm
Adhérence dans des conditions normales	≥ 1 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence après action de la chaleur	≥ 0,5 N/mm ²
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 1 N/mm ²
Adhérence après 30 minutes	≥ 1 N/mm ²
Déformation transversale	≥ 2,5mm
Rendement :	
- encollage simple	3-4 Kg/m ²
- encollage double	6-8 Kg/m ²

Données obtenues dans des conditions normales de laboratoire 23 ±2°C et 50 ± 5%HR <0,2 m/s

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.