

AplicaFLOOR CEMCRETE LEVEL

Sistema de poliuretano y áridos formulado para la elaboración de pavimentos continuos



Producto listo al uso



Impermeable



Excelentes resistencias
mecánicas



Autonivelante, sin solventes

DESCRIPCIÓN

AplicaFLOOR CEMCRETE LEVEL es un sistema de poliuretano y áridos formulado para la elaboración de pavimentos continuos y diseñado como producto de interior.

USOS y APLICACIÓN

AplicaFLOOR CEMCRETE LEVEL se emplea como pavimento autonivelante. Para zonas de laboratorios, suelos industriales, zonas estéticas, comercios, zonas con requerimiento de máxima limpieza y descontaminación. Con resistencia a agentes fungicidas y bactericidas de fitosanitario y alimentario o estéril.

PRESENTACIÓN

Relación de la mezcla - Kit pre-dosificado de 13,5 kg

- Comp. A: 2,5 kg
- Comp. B: 2,5 kg
- Comp. C: 8,5 kg

ALMACENAMIENTO

Guardar todas las partes del AplicaFLOOR CEMCRETE LEVEL bajo cubierto, sin contacto directo con la tierra, en un lugar seco y a una temperatura superior a los 5°C e inferior a 25°C. Esto resulta especialmente importante en el caso del Comp. C para evitar que se endurezca o se corte y quede inutilizado para el uso. Mantenga todas las partes alejadas de la helada, incluso durante el transporte. La exposición a la luz solar directa o a otras fuentes de calor intenso provocara grandes temperaturas desiguales en el material almacenado. No debe utilizarse dicho producto hasta que la temperatura haya bajado a ser uniforme, de lo contrario pueden darse inconsistencias en el momento de la aplicación. En envase cerrado la duración del producto es de 6 meses. Precaución de seguridad e higiene. Se deberán leer y comprender las fichas técnicas sobre seguridad y sobre el producto.

AplicaFLOOR CEMCRETE LEVEL

Rev - 07/2024

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- Innovador Sistema de Presentación.
Comp. A: Emulsión de poliol.
Comp. B: Endurecedor de poliisocianato.
Comp. C: Mezcla de filler, aditivos reactivos y pigmentos micronizados.
- Los sistemas AplicaFLOOR CEMCRETE se suministran pre-dosificados al uso para obtener su máximo rendimiento.
- Presentación en KIT AL USO, de fácil preparación, mediante cubos internos y saco pre-dosificado.
- Evita excesos de stock.
- Garantiza la correcta ejecución y resultado final del producto endurecido.
- Evita cambios nivelación por exceso o falta de áridos.
- Facilita la correcta aplicación evitando errores por agentes externos como humedad de árido, tipo de árido, absorción o granulometría inadecuada
- Revestimiento nivelante e impermeable, de excelente resistencia mecánicas, gran adherencia y resistente a diversos productos químicos.
- Sin disolventes.
- Muy elevada dureza (Shore D: 85)
- Extraordinaria capacidad autonivelante (2 a 5 mm)

DATOS TÉCNICOS DE LA APLICACIÓN

Preparación de la mezcla

Verter los componentes líquidos, Comp. A y Comp. B, en el cubo de mezclado y remover durante 30 segundos. Asegurarse de vaciar por completo los envases antes de la mezcla. Cuando la mezcla de resina líquida sea homogénea, añadir la mitad del Comp. C y mezclar durante un minuto aproximadamente, hasta conseguir que ésta primera mitad se homogenice totalmente con resina. Posteriormente repetir lo mismo al añadir la otra mitad del Comp. C

Observaciones

Para lograr los mejores resultados de mezclado, se recomienda usar una mezcladora con disco de dispersión. Las temperaturas de aplicación y ambiente idóneas oscilan entre 10°C y 15°C. Nunca aplicar por debajo de los 5°C.

IMPORTANTE. Tener el material adecuado preparado para la aplicación del producto para garantizar el correcto acabado.

Aplicación

IMPRIMACIÓN: Aplicar imprimación uniformemente mediante rodillo adecuado, asegurando la ausencia de zonas sin aplicación o secas.

Repetir la aplicación en caso necesario, una vez seca la capa anterior.

*Para otros soportes consultar con nuestro departamento técnico.

AplicaFLOOR CEMCRETE LEVEL: Cuando se mezcle por completo y sin grumos, llevar inmediatamente al lugar de extensión y aplicar una capa mediante llana de goma, llana dentada triangular (tamaño de diente mayor al espesor final) o llana lisa, según requerimientos de determinación. Tras 15 minutos de aplicar la mezcla utilizar un rodillo de púas para mejorar el acabado.

Consumo aprox

Entre 1,6 kg/m² por milímetro de espesor.

Vida de la mezcla

20 minutos a 20°C. Mezclar solo el producto que sea posible aplicar durante ese periodo de tiempo.

AplicaFLOOR CEMCRETE LEVEL

Rev - 05/2026

REQUISITOS DEL SOPORTE

- Es imprescindible la imprimación previa con nuestra imprimación, para hormigón y morteros, para otro tipo de superficies consultar a nuestro Departamento Técnico.
- La superficie debe de estar limpia y seca, libre de polvo, grasas y zonas deleznales.
- Es recomendable un tratamiento previo mediante granallado, fresado, diamantado o lijado (según calidad del soporte) para asegurar la correcta adherencia del hormigón.
- Hormigón o mortero de cemento: debe poseer una buena resistencia mecánica sin grado de humedad superior al 4% y la temperatura del soporte entre 10-35°C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%. La temperatura del soporte debería ser, al menos, 3°C superior al punto de rocío.
- Los soportes de hormigón deben tener una resistencia a compresión mínima de 15 N/mm² y una resistencia a la tracción de 1,5 N/mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	COMPONENTE A	COMPONENTE B	COMPONENTE C
Unidad - Peso específico (25°C)	0,9±0,05	1,23±0,02	- g/cm ³
Punto de Inflamación	> 200	> 200	- °C

PROPIEDADES DEL PRODUCTO FINAL

Color	A+B+C: Gris, Gris oscuro, rojo, verde, azul o amarillo
Relación de mezcla	100:100:340 w/w A/B/C
Dureza (Shore)	85 D (DIN 53505)
Resistencia al desgaste	11cm ³ /50cm ² (UNE-EN 13892-3:2016)
Resistencia a la compresión	Aprox 40 Nmm ² a 28 días
Resistencia a la flexión	Aprox 19 Nmm ² a 28 días
Tiempo de secado	6 H
Pot life (25°C/200g)	20 min
Resistencia química	Alta ácidos, álcalis, solvente
Resbaladidad	UNE-ENV 12633 Graduable Rd 1-2-3
Peso específico	±1.5 kg/dm ³
Tráfico ligero	12 horas
Tráfico intenso	1 día
Máxima carga:	2 días
Presentación	Kits pre-dosificados de 13,5 kg (2,5 kg comp. A + 2,5 kg del comp. B+ 8,5 kg comp. C).

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.