

APLICACER

Pasta adhesiva D1

Adhésif à base de résines en dispersion



DESCRIPTION

Adhésif à base de résines en dispersion conçu pour la pose de céramique sur parements intérieurs.

APPLICATIONS

Pose de tout type de revêtement céramique sur parements intérieurs. Spécial supports déformables. Indiqué pour la pose de carrelage sur tout type de placoplâtre. Pose de carrelage sur plâtre en bon état. Encollage de bois sur mur. Encollage sur anciens carrelages en bon état.

SUPPORTS

Les supports doivent être plats, consistants, exempts de poussières et de restes de particules dispersées. Ils doivent être débarrassés de tout reste de peinture, de chaux, d'huile et de décoffrant.

MODE D'EMPLOI



1. Remuer aplicaCer Pasta Adhesiva jusqu'à l'homogénéisation complète.
2. Etaler aplicaCer Pasta Adhesiva avec une taloche de 4 mm maximum.
3. Presser las pièces de céramique pour écraser les sillons. Laisser au moins 2 mm de joint.
4. Jointoyer avec aplica Color au bout de 24 h.

APLICACER Super Flex Blanco/Gris C2TE S2

Rev - 7/2026

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.
- Ne pas appliquer avec une taloche de plus de 4 mm.
- Ne pas appliquer sur des surfaces soumises à une humidité permanente.
- Ne pas appliquer à l'extérieur.
- Ne pas appliquer sur des supports directement exposés au soleil ni sur des supports chauds.
- Ne pas employer pour la pose de céramique non absorbante sur des supports sans absorption.
- Le poids maximum des pièces à poser avec aplicaCer Pasta Adhesiva est de 30 kg.
- Ne pas poser de formats supérieurs à 30x30 cm (900 cm²).
- Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver dans un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

aplicaCer Pasta Adhesiva D1 est fourni en bidons de 25 kg et 6 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité en pâte	1,7 ± 0,2 Kg/l
Classification selon UNE EN 12004: 2001	D1
Adhérence initiale	> 0.5 N/mm²
Adhérence après action de la chaleur	> 0.5 N/mm²
Consommation	2 ± 1 Kg/m²

Données obtenues dans des conditions normales de laboratoire 23 ± 2°C y 50 ± 5%HR <0,2 m/s

NOTE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.