

APLICA Látex Multiusos

LATEX MULTI-USAGES POUR AMÉLIORER LES PROPRIÉTÉS DES MORTIERS



Augmente la résistance mécanique



Imperméabilisant



Pont d'adhérence sur matériau frais



Améliore l'ouvrabilité

DESCRIPTION

Aplica Látex Multiuso est une émulsion à usage multiple à employer avec du mortier, pour améliorer ses propriétés de flexion et de compression, imperméabilisation et réparations. Dispersion aqueuse de différents polymères.

APPLICATIONS

Additivation de mortiers traditionnels à base de ciment, de plâtre ou de chaux, pour augmenter leurs résistances mécaniques. Additivation de mortiers de revêtement, monocouche, pour augmenter leurs résistances mécaniques. Additivation de peintures à la détrempe et plastiques, pour améliorer leurs performances. Pont d'adhérence sur matériau frais. Imperméabilisation de mortiers.

RÉSISTANCE EN COMPRESSION

Mortier: 40 kg / cm² after 28 jours.
Mortier + 5% Aplica Latex: 60 kg / cm² à 28 jours.
Ces résultats ont été obtenus lors d'essais effectués dans des conditions standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier.

MODE D'EMPLOI

1. Bien mélanger avant usage.
2. Ajouter l'eau de gâchage et mélanger soigneusement.
3. Pour les peintures, mélanger directement avec la peinture.
4. Comme apprêt, dilution 1:4 (eau) pour une consommation de 100 g/m².
5. Pour la réparation de mortiers, mortiers de sol, mortiers de maçonnerie, gâcher le mortier avec une dilution de 1:3 (eau), pour une consommation de 1 kg pour 25 kg de mortier.



APLICA Látex Multiusos

Rev - 08/2026

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou par temps pluvieux.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 35°C.
- Utiliser dans un délai d'un an à partir de la date de conditionnement et conserver à un endroit couvert et sec, dans l'emballage d'origine fermé.

PRÉSENTATION

APLICA LÁTEX MULTIUSOS est fourni en cartons de 10 récipients de 1 l et en cartons de 4 récipients de 5 l. Disponible en bidons de 25 L sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Dispersion crémeuse thixotropique
Viscosité (à 24°C)	129 KU ± 10 ku (Krebs-Stormer)
Densité	1,00 ± 0,03 Kg/l
Teneur en solides	40 ± 2%
pH	8,5 ± 0,5

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en chantier. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.