

AplicaFLOOR VARNISH MATE

Revêtement aliphatique transparent à base d'eau, présentant des performances mécaniques très élevées



-  Transparent
-  Aliphatique, ne jaunit pas
-  Vernis microciment spécial

DESCRIPTION

AplicaFLOOR VARNISH MATE est un vernis polyuréthane transparent à deux composants, à base d'eau, durci avec des polyisocyanates aliphatiques.

UTILISATIONS

Recommandé comme vernis protecteur après l'application de joints décoratifs colorés pour ciment, sur la pierre, le bois et les sols en ciment. Écologique et sans danger pour l'utilisateur, il convient aux environnements où les odeurs de solvants sont indésirables.

REMARQUE : Consultez notre service technique pour toute question relative à son application sur d'autres types de supports ou dans d'autres situations.

MODE D'EMPLOI

La surface doit être propre et parfaitement sèche, exempte de poussière, de saleté, de graisse et de substances huileuses. Avant application, mélanger soigneusement les composants A et B pendant 3 minutes, puis appliquer au pinceau ou au rouleau 5 minutes après le mélange. Diluer jusqu'à 20-30 % avec de l'eau. Pour une application en tant que vernis protecteur sur chapes décoratives en ciment, la surface doit être préalablement apprêtée 4 heures à l'aide de l'apprêt AplicaPROOF PRIMER EP ALL.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Haute résistance
Forte adhérence
Excellente robustesse
Résistance durable aux intempéries
Résistance à l'abrasion
Très bonne résistance au jaunissement
Résistance aux UV

AplicaFLOOR VARNISH MATE

Rev - 08/2026

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

	Température	Temps
Vie utile	+12°C	1,5 heures
	+25°C	1 heures
Repeindre	+12°C	28 heures
	+25°C	24 heures
Accessibilité p	+12°C	28 heures
	+25°C	24 heures

NOTES

Ce produit ne doit pas être utilisé en milieu humide. L'humidité est susceptible de persister pendant le séchage du film de peinture. Il est déconseillé d'appliquer le produit à des températures ambiantes inférieures à 12 °C, une humidité relative de surface supérieure à 4 % ou une humidité relative atmosphérique supérieure à 65 %. La surface doit être protégée des remontées capillaires. Prévoyez un délai d'au moins quatre semaines entre le coulage de nouvelles structures en béton et l'application de ce produit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation	25 qr/m² sur surfaces correctement préparées
Température d'application	+120 °C à +35 °C
Densité	1,01 kg/L
Rapport de mélange	9A:1B
Durcissement complet	7 jours à 250 °C
Résistance à l'abrasion	30 mA - Test Taber ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)
Force d'adhérence (EN 13892-8)	>2,5 N/mm²
Résistance aux variations de tempéra	-30 °C à +80 °C (charge sèche)
Épaisseur du film sec	40 µm (en une couche)

NETTOYAGE DES OUTILS

Utiliser de l'eau immédiatement après l'application.

DÉTACHAGE

Utilisez de l'eau lorsque la tache est encore fraîche et humide. Pour les taches incrustées, utilisez des moyens mécaniques.

STABILITÉ DE STOCKAGE

Vernis mat ApicaFLOOR - Composant A : Durée de conservation minimale de 2 ans dans son emballage d'origine scellé, à l'abri du gel, de l'humidité et de la lumière du soleil.

Vernis mat ApicaFLOOR - Composant B : Durée de conservation de 6 mois dans son emballage d'origine scellé.

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions de laboratoire normales et peuvent varier selon les conditions d'application. Ces dernières étant hors de notre contrôle, les informations contenues dans cette fiche technique n'engagent en aucun cas la responsabilité de l'entreprise.