

AplicaFLOOR VARNISH MATE

Revestimiento alifático transparente,
base agua, de muy elevadas prestaciones
mecánicas



- Transparente
- Alifático, no amarillea
- Especial barniz microcemento

DESCRIPCIÓN

AplicaFLOOR VARNISH MATE es un barniz de poliuretano transparente bicomponente en base agua, curado con polisocianatos alifáticos.

USOS

Recomendado como barniz protector después de lechadas de cemento decorativas coloreadas, piedra, superficies de madera y suelos a base de cemento. Es amigable con el medio ambiente y el usuario final y es adecuado para lugares donde los olores de solventes son indeseables.

NOTA: consultar con nuestro departamento técnico sobre la aplicación en otro tipo de soportes o situaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar limpia y absolutamente seca, libre de polvo, suciedad, grasas y sustancias aceitosas. Antes de aplicar, mezcle bien el componente A y el componente B durante 3 minutos y aplique con brocha o rodillo, 5 minutos después de mezclar. Diluir hasta un 20-30% con agua. Cuando se aplica como barniz protector para soleras decorativas de cemento se debe imprimir la superficie 4 horas antes, con la imprimación AplicaPROOF PRIMER EP ALL.

PROPIEDADES VENTAJAS

Alta resistencia
Fuerte adherencia
Excelente dureza
Durabilidad duradera contra la intemperie
Resistencia a la abrasión
Muy buena resistencia al amarillamiento
Resistente a la radiación UV

AplicaFLOOR VARNISH MATE

Rev - 09/2026

DESTACADAS

	Temperatura	Tiempo
Vida útil	+12°C	1,5 horas
	+25°C	1 hora
Repintado	+12°C	28 horas
	+25°C	24 horas
Caminabilidad	+12°C	28 horas
	+25°C	24 horas

NOTAS

El producto no debe utilizarse en condiciones de humedad. Se espera que prevalezcan condiciones húmedas durante el período de curado de la película de pintura. El producto no debe aplicarse a temperaturas ambiente <12°C, a humedad relativa superficial >4% y humedad relativa atmosférica >65%.

La superficie debe protegerse del ataque de la humedad ascendente.

Deje pasar al menos 4 semanas entre el vaciado de nuevas estructuras de hormigón y su pintura con el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo	25gr/m ² en superficies debidamente preparadas
Temperatura de aplicación	+12°C hasta +35°C
Densidad	1,01 kg/l
Proporción de mezcla	9A:1B
Endurecimiento total	7 días a 25oC
Resistencia a la abrasión	30 mg - Prueba Taber ASTM D 4060 (CS 10/1000/1000)
Fuerza de adhesión (EN 13892-8)	≥2, 5 N/mm ²
Resistencia al cambio de temperatura	-30°C hasta +80°C (carga seca)
Espesor de película seca	40 µm (en una capa)

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Usar agua inmediatamente después de la aplicación.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Utilizar agua cuando la mancha aún esté fresca y húmeda. En caso de manchas endurecidas, utilizar medios mecánicos.

ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO

ApicaFLOOR VARNISHM ATE Componente A: Mínimo 2 años si se conserva en su embalaje original cerrado, protegido de las heladas, la humedad y la exposición a la radiación solar.

AplicaFLOOR VARNISH B componente: 6 meses de conservación en el envase original cerrado.

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.