

APLICACER

Porcelánico Flexible

Blanco/Gris C2TE S1

Liant-adhésif mixte déformable pour la pose de grès cérame en intérieur et en extérieur. Glissement vertical réduit et grande adhérence.



Adhésif spécial pour porcelaine



Flexible



Chauffage au sol et rafraîchissant

DESCRIPTION

Colle cimentaire classée selon la norme UNE EN 12004 comme C2TE. Développé pour la pose de carreaux de porcelaine et de céramique à faible absorption. Adhésif composé de liants hydrauliques qui lui confèrent une haute adhérence et de liants chimiques qui augmentent considérablement la résistance au cisaillement ainsi qu'un excellent mouillage et un glissement réduit, obtenant une garantie totale de finition.

APPLICATIONS

Pose de tous types de carreaux de céramique sur sols et revêtements intérieurs et extérieurs. Pose de carreaux de porcelaine sur plaques de plâtre. Idéal pour les pièces en porcelaine à l'intérieur et à l'extérieur. Chauffage radiant et planchers rafraîchissants. Pour les formats supérieurs à 40x40 cm², la technique du double encollage doit être utilisée.

SUPPORTS

Supports conventionnels, enduits et revêtements en mortier de ciment. Le support doit être résistant, parfaitement pris et propre de poussière, peinture, huile, etc.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



1. Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à consistance homogène et maniable.
2. Laisser reposer la pâte 5 minutes et pétrir à nouveau avant application.
3. Étalez la pâte sur le support sur des chiffons de 2 m² maximum en peignant avec la truelle appropriée. Si un double encollage est nécessaire, prolongez-le également au dos de la pièce.
4. Placer les pièces de céramique sur le produit frais en les pressant doucement pour obtenir un contact complet sur toute la surface, en aplatissant les rainures.
5. Laisser un joint d'au moins 1,5 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur. Attendre 24 heures pour le jointoiment du carrelage et 48 heures pour le revêtement de sol.
6. Respecter le périmètre et les joints structurels. Aux sols intérieurs, laisser des joints de cloison tous les 50 m² et 30 m² aux sols extérieurs.

APLICACER Porcelánico Flexible Blanco/Gris C2TE S1

Rev - 10/2026

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- En revêtement extérieur, ne pas dépasser 2 m de hauteur.
- Pour les supports en plâtre, utiliser aplicaCer Especial Yeso or aplicaCer Capagruesa Extra en évitant les plâtres morts et les plâtres fragiles.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou de pluie, ni avec des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent et températures élevées), le séchage se produit plus rapidement que la normale, entraînant une réduction du temps ouvert d'application.
- En cas de températures élevées, de vent et de supports très absorbants, il est conseillé d'humidifier le support et d'attendre que le film d'eau disparaisse avant d'appliquer le produit.
- Vérifier périodiquement qu'aucun film superficiel ne s'est formé sur l'adhésif étendu, auquel cas il serait nécessaire de le peigner à nouveau ou de l'enlever et d'appliquer à nouveau le produit.
- Vérifiez le caractère collant de la pâte en soulevant périodiquement tout carreau installé et en observant qu'il adhère bien.
- Utilisez-le dans un délai d'un an à compter de sa date d'emballage et conservez-le dans un endroit couvert et sec dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.
- Suivez les instructions de la norme UNE-EN 138002 lors de son application.

PRÉSENTATION

aplicaCer Porcelánico Flexible Blanco/Gris C2TE S1 est présenté dans des sacs en papier de 25 kg avec une feuille de plastique anti-humidité expédiée sur des palettes filmées de 1 600 kg (64 sacs) ou dans des sacs BOPP (polypropylène biorienté) de 25 kg expédiés sur des palettes filmées de 1 200 kg (48 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence	Poudre blanche/grise
Granulométrie	<1mm
Densité de poussière	1,4 Kg/l
Densité de la pâte	1,5 Kg/l
Eau de pétrissage	6,2 - 6,72 l/sack
La vie des pâtes	3 heures
Temps d'ouverture	30 minutes
Temps de réglage	25 minutes
Glisser	≤0,5 N/mm ²
COV	A+ N° 18 /17198-1380
Adhérence dans des conditions normales	≥2 N/mm ²
Adhérence après cycle de l'eau	≥1 N/mm ²
Adhérence après cycle thermique	≥2 N/mm ²
Adhérence après cycle de gel/dégel	≥1 N/mm ²
Adhérence après 30 minutes	≥1 N/mm ²
Déformation transversale	≥2,5 mm
Performance	
-Collage simple	3-4 Kg/m ²
-Double collage	6-8 Kg/m ²

Données dans des conditions normales de laboratoire 23 ±2°C et 50 ± 5%HR <0,2 m/s

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions d'installation. Les conditions d'application ne pouvant être contrôlées par nous, les informations contenues dans cette fiche n'engagent pas la responsabilité de l'entreprise.