

PS Capapro Brick Top

Adhesivo para ladrillo de gran formato.

Mortero de albañilería para uso corriente con clasificación G M-7,5, según UNE-EN 998-1.



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



Mortero adhesivo



Elevada trabajabilidad



Pegado bloque de gran formato



Uso en interior y exterior



Colocación de bloque YTONG

DESCRIPCIÓN

Producto compuesto de cementos de alta resistencia, áridos de granulometría controlada y aditivos que mejoran la adherencia y la plasticidad. Especialmente desarrollado para la colocación de ladrillo de gran formato, con resistencia a la humedad. No favorece el ataque de los elementos metálicos. No contiene yeso y permite el uso de cementos cola que no contengan aditivos especiales para colocación sobre yeso.

APLICACIONES

Colocación de piezas cerámicas de gran formato en la construcción de divisorias interiores no portantes, trasdosados de fachada y cerramientos exteriores de fachada no portantes. Aplicaciones en interior y exterior. Para uniones del bloque con la parte superior y arranque de la primera hilera, usar CAPA BRICK RAPID. Especialmente diseñado para colocación de bloque YTONG. Se puede usar sobre ladrillo de gran formato rectificado.

MODO DE EMPLEO

1. Amasar mecánicamente a bajas revoluciones con agua limpia (5,35-5,75 l/saco), hasta conseguir una pasta espesa y homogénea sin grumos.
2. Dejar reposar 5 minutos antes de comenzar la aplicación.
3. Colocar la cantidad necesaria sobre el tendel y llagas para conseguir que estos sean continuos limitando la cantidad sobrante que rebosa por las juntas. Las piezas deben presionarse lateralmente entre si para conseguir una adecuada penetración de la pasta en los alvéolos verticales y una correcta trabazón de las piezas.
4. Limpiar las juntas.



PS Capapro Brick Top

Rev - 09/2026

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No se debe impregnar el suelo con la pasta adhesiva, el tabique debe ser independiente a fin de evitar que se transmitan las deformaciones del forjado. Respetar la traba.
- No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. No aplicar con previsión de heladas.
- La velocidad de endurecimiento puede variar en función de las condiciones ambientales.
- Evitar el sol directo sobre la aplicación o con el soporte caliente, para lo cual es recomendable humedecer los ladrillos, con suficiente antelación a su uso, de forma que haya desaparecido el brillo superficial.
- Respetar la cantidad de agua de amasado.
- Este es un producto listo para mezclar con agua, no añadir ningún tipo de aditivo que pueda alterar sus propiedades.
- Utilizarlo antes de un año desde su fecha de envasado y almacenar en lugar cubierto y seco en su envase original cerrado al abrigo de la humedad.

PRESENTACIÓN

PS Capapro Brick Top se presenta en sacos de papel con lámina de plástico de 25kg expedidos sobre palets retráctiles de 1.600 kg. (64 sacos).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	5,35 - 5,75 l/saco
Color	Blanco o Gris
Densidad de producto	1,37 - 1,42 Kg/l
Granulometría	< 0,600 mm
Tiempo de vida	< 160 min
Resistencia a la compresión a 28 días	> 7,5 Mpa
Resistencia a la flexión a 28 días	> 1,8 Mpa

NOTA

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha no implica responsabilidad de la empresa.