

PS Capapro Brick Top

Colle pour brique grand format

Mortier de maçonnerie à usage courant avec classification G M7,5 selon UNE-EN 998-1.



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



Mortier adhésif



Haute maniabilité



Bloc grand format
collé



Utilisation intérieure
et extérieure



Placement du bloc YTONG

DESCRIPTION

Produit composé de ciments à haute résistance, de granulats à granulométrie contrôlée et d'additifs améliorant l'adhérence et la plasticité. Spécialement développé pour la pose de briques de grand format, avec résistance à l'humidité. Il ne favorise pas l'attaque des éléments métalliques. Il ne contient pas de plâtre et permet l'utilisation de ciments adhésifs qui ne contiennent pas d'additifs spéciaux pour le placement sur le plâtre.

APPLICATION

Placement de pièces en céramique de grand format dans la construction de cloisons intérieures non porteuses et de revêtements de façade. Applications intérieures et extérieures. Pour joindre le bloc avec la partie supérieure et commencer la première rangée, utilisez CAPA BRICK RAPID. Spécialement conçu pour le placement de blocs YTONG. Il peut être utilisé sur des briques rectifiées de grand format.

MODE D'EMPLOI

1. Mélanger mécaniquement à faible vitesse avec de l'eau propre (5,25-5,60 l/sac) jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse et homogène sans grumeaux.
2. Laisser reposer 5 minutes avant de commencer l'application.
3. Déposer la quantité nécessaire sur le tendon et les plaies pour assurer leur continuité, en limitant l'excédent qui déborde par les articulations. Les pièces doivent être pressées latéralement pour obtenir une pénétration adéquate de la pâte dans les alvéoles verticales et un emboîtement correct des pièces.
4. Nettoyez les joints.



PS Capapro Brick Top

Rev - 13/9/2023

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Le sol ne doit pas être imprégné de pâte adhésive, la cloison doit être indépendante afin d'éviter de transmettre les déformations de la dalle. Respectez la serrure.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C. Ne pas appliquer en cas de prévision de gel.
- La vitesse de durcissement peut varier en fonction des conditions environnementales.
- Eviter la lumière directe du soleil sur l'application ou avec un support chaud, pour lesquels il est conseillé d'humidifier les briques bien avant l'utilisation, afin que l'éclat de la surface ait disparu.
- Respecter la quantité d'eau de gâchage.
- Il s'agit d'un produit prêt à mélanger avec de l'eau, n'ajoutez aucun type d'additif qui pourrait altérer ses propriétés.
- A utiliser dans un délai d'un an à compter de sa date de conditionnement et à conserver dans un endroit couvert et sec dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

PS Capapro Brick Top est présenté en sacs papier de 25 kg avec film plastique expédiés sur palettes sous film rétractable de 1 600 kg (64 sacs).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eau de gâchage	5,35 - 5,75 l/bag
Coulour	Blanc ou Gris
Densité du produit	1,37 - 1,42 Kg/l
Granulométrie	< 0,600 mm
Durée de vie	< 160 min
Résistance à la compression à 28 jours	> 7,5 Mpa
Résistance à la flexion à 28 jours	> 1,8 Mpa

REMARQUE

Les recommandations d'emploi sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre. Sachant que nous ne pouvons contrôler les conditions d'application, l'entreprise dégage toute responsabilité concernant les informations figurant sur cette fiche.