APLICA
Imper Elastic

IMPERMÉABILISATION PRÊTE À L'EMPLOI





- Membrane monocomposant flexible
- Utilisation en intérieur et à l'étranger
- Surfaces horizontales, vertical et incliné
- Résines de dispersion aqueux

DESCRIPTION

APLICA Imper Elastic est une pâte monocomposante bleue claire prête à l'emploi à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse, totalement sans solvant et à séchage rapide.

APPLICATIONS

APLICA Imper Elastic est recommandé pour l'imperméabilisation : Balcons et terrasses, salles de bains et douches. Saunas, piscines et environnements humides en général. La consommation approximative du produit est comprise entre 0,95 et 1,00 kg/m² par couche de 0,8 mm. Cette consommation peut varier en fonction de la porosité du support.

SUPPORTS

APLICA Imper Elastic est recommandé comme membrane d'étanchéité pour l'imperméabilisation des supports suivants : Revêtements céramiques existants, carrelages ou matériaux en pierre. Mortiers de ciment ou mortiers à base de liants spéciaux. Gypse et anhydrite concentrés et préfabriqués. Panneaux de plâtre. Béton et fibrociment. Maçonnerie en pierre naturelle ou artificielle.

MODE D'EMPLOI

1. Le support doit être propre, sec, stable, exempt d'huiles, de graisses et de parties désintégrables.
2. Le produit peut être appliqué au pinceau, au rouleau (à poils longs, à poils durs) ou à la truelle métallique.
3. Appliquez toujours le produit en deux couches fines.
4. Pour générer le film continu, imperméable et résistant, le produit doit avoir une épaisseur minimale de 0,8 mm.
5. La deuxième couche sera appliquée 4 heures après l'application ou lorsqu'elle sera sèche au toucher.
6. Le produit peut être recouvert de céramique 24 heures après la deuxième couche. Ce temps peut varier en fonction du support de l'application et des conditions environnementales.

APLICA Imper Elastic

Rev - 11/2026

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Le produit est fourni prêt à l'emploi, mais doit être homogénéisé avant d'être mis en
- service.
- Ne pas appliquer le produit à des températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 35ºC.
- Ne pas ajouter d'eau ni aucun autre composé solide ou liquide.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer sur des supports humides ou gorgés d'eau.
  À utiliser dans l'année suivant la date d'emballage et à conserver dans un endroit ouvert et sec, dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

PRÉSENTATION

APLICA Imper Elastic Il est présenté en bidons de 5 kg, palettes de 540 kg (108 unités).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consistance et couleur	pâtes bleu clair
Densité	1,25 Kg/L
Déchets solides (%)	65 ± 3
pH	8,5 +/- 0,5
Viscosité Brookfield RTV à 25 °C (Pa s)	R5 10rpm: 18 Pa s +/- 5

AVANTAGES FINAUX

Adhérence initiale EN 14891-A 6,2 (N/mm²)	1,4
Adhérence après immersion dans l'eau EN 14891-A 6,4 (N/mm²)	0,7
Adhérence après chauffage EN 14891-A 6,5 (N/mm²)	1,6
Adhérence après cycles de gel-dégel EN 14891-A 6,6 (N/mm²)	0,8
Adhérence après immersion dans l'eau basique EN 14891-A 6,9 (N/mm²)	0,8
Pontage de fissures à +23°C EN 14891-A 8,2 (mm)	2,28
Étanchéité à l'eau sous pression EN 14891-A 7	Pas de pénétration

NOTE

Les recommandations d'utilisation sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Les données techniques ont été obtenues dans des conditions normales de laboratoire et peuvent varier en fonction des conditions d'application réelles. Les conditions d'application étant hors de notre contrôle, la société n'assume aucune responsabilité quant aux informations contenues dans cette fiche.